



# Kuituvahvistettu lattiatasoite

Uutuus!

## Tehokkuutta tasoitukseen



## FiberFlow

Sementtipohjainen, kuituvahvistettu itsesiliävä lattiatasoite lattiapintojen ylitasoitukseen 3–40 mm kerrosvahvuuksille.

- Helppokäyttöinen
- Korkea lujuus
- Alhainen pintajännitys
- Pumpattavissa



## FiberFlow

### Käyttö

FiberFlow on kuituvahvistettu itsesilivä lattiatasoite lattiapintojen ylitasoitukseen 3–40 mm kerrosvahvuuksille, alhainen kutistuma. Asuin- ja liiketilojen, koulujen, toimistojen ja sairaaloiden aluslattioiden koko pinnan tasoittamiseen. Sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu lattialämmityskohteisiin.



Kuitu- FiberFlow vahvistettu 3–40 mm kerrosvahvuuksille



Veden määrä

Kerros-  
paksuus

Lattia-  
lämmitys

Kävely-  
kelppoinen

Sisällä ulkona

Kulutus

- Kuituvahvistettu
- Alhainen pintajännitys
- Soveltuu lattialämmityskohteisiin ja kaatojen tekemiseen
- Sisälle ja ulos
- Korkea lujuus (>3 mm) EN 12 529 mukaan
- M1 ja EC1 Plus-hyväksytty
- Pumpattavissa

Tekniset tiedot	FiberFlow
Kemiallinen pohja	Sementtipohjainen
Käyttöikä	12 kk (avaamattomassa pakkauksessa)
Varastointiolosuhteet	Kuivassa ja viileässä
Tiheys	N. 1,33 kg/l kuivaa jauhetta
Sekoitussuhde	- 20 kg jauhetta n. 3,6 l viileää vesijohtovettä - kaatoja tehdessä 20 kg jauhetta 3,4 l viileää vesijohtovettä
Menekki	N. 1,8 kg / m <sup>2</sup> / mm
Kerros- paksuus	3–40 mm
Alustan lämpötila	Alusta ja tasoite: Ei alle +5 °C, paras työstettävyyttä +15–20 °C
Astia-aika	N. 40 min. 20 °C
Pakkaus	20 kg

