TUOTETIETOESITE

Casco® CementRapid

Lämmönkestävä, erittäin nopeasti kovettuva, sementtipohjainen täyttömassa pieniin reikäkorjauksiin

TUOTEKUVAUS

Erittäin nopeasti kovettuva, sementtipohjainen täyttömassa 1 - 10 mm kerrospaksuuksiin, pieniin korjauksiin, tulipesiin ja kannakkeiden kiinnityksiin seinissä ja katoissa. Lämmönkestävä jonka ansiosta soveltuu erittäin hyvin juuri tulipesien korjauksiin. Hyvä tarttuvuus useimpiin alustoihin kuten: betoniin, rappaukseen, kevytbetoniin, tiileen, jne.

KÄYTTÖ

- Pienet korjaukset
- Korjaukset tulisijoissa
- Kannakkeiden kiinnityksiin seinissä ja katoissa

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Nopeasti kovettuva
- Lämmönkestävä +1 000°C saakka.
- Korkea vetolujuus.
- Pakkasen-/ lämmönkestävä.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Sementti
Pakkaus	2 kg
Olomuoto / Väri	Tummanharmaa
Käyttöikä	18 kk valmistumispäivämäärästä, sinetöidyssä pakkauksessa. Sulje pussi mahdollisimman tiiviisti käytön jälkeen.
Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa ja viileässä, ei saa altistua pakkaselle.
Tiheys	Jauhe noin 1,3kg/m³ Laasti noin1,7 kg/m³

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Sekoitussuhde	2 kg jauhetta sekoitetaan 0,5 l vettä
Menekki	Noin 1.5 kg/m²/mm
Astia-aika	Noin 10 min. +20°C

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Alustan esikäsittely.
Alustan tulee olla kuiva, luja ja puhdas. Poista kaikki irtoava aines mekaanisesti. Kostuta alusta aina vedellä ennen sekoitetun korjausmassan levittämistä.

SEKOITUS

Sekoita 3 tilavuus-osaa Casco® CementRapid jauhetta 1 tilavuus-osaan kylmää, puhdasta vettä. Käytä mieluiten koneellista sekoitusta (600 rpm)
Casco® CementRapid kovettuu erittäin nopeasti. Älä sekoita suurempaa määrää kuin mitä ehdit käyttää 2 - 3 min. aikana.

Älä koskaan sekoita Casco® CementRapid tuotetta lämpimään veteen.

TYÖSTÖ

Korjaaminen ja täyttäminen
Käytä kapeaa teräslastaa levittääksesi sekoitetun massan. Tämän jälkeen tasoita massa leveämmällä teräslastalla kuin vahingoittunut alue. Pinta voidaan hioa kun korjausmassa on kuivunut.

Tulisijojen korjaus ja paikaaminen
Casco® CementRapid on lämmönkestävä tuote, joka soveltuu erittäin hyvin kohteisiin joissa lämpötila saattaa nousta aina +1 000°C asti.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Tammiston Kauppatie 22 B
01510 Vantaa
Puh. + 358 9 511 431
www.sika.fi

Tuotetietoesite
Casco® CementRapid
Elokuu 2026, Versio 03.03
021840301000000006