

TUOTETIETOESITE

Casco® Glutolin Special

JAUHEPOHJAINEN, PVAC-VAHVISTETTU SEINÄLIIMA ERIKOISTAPETEILLE

TUOTEKUVAUS

Jauhepohjainen tapettiliima, PVAC-vahvistettu paperi- tai kuitukangaspohjaisille tapeteille. Raskaille tapeteille, joissa on kohokuvio- tai monikerroksinen paperitapetti. Hyvä tarttuvuus. Kuiviin tiloihin.

KÄYTTÖ

- Vinyylitapetti paperi- tai nonwoventaustalla
- Raskaille tapeteille, joissa on kohokuvio
- Monikerrostapeteille

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Helppo sokoittaa
- Voimakkaampi tarttuvuus kuin tavallisella tärkkelysliisterillä
- Voimakas tartunta

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	PVCa-vahvistetu metyyliiselluloosa
Pakkaus	200 gr
Käyttöikä	60 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa
Varastointiolosuhteet	Säilytä kuivassa ja pakkaselta suojassa
Väri	Valkoinen jauhe (sekoitettu veteen läpinäkyvä)
Tiheys	noin 500 kg/m ³
Sekoitusuhde	Esiliimaus - 200 grammaa jauhetta 8 litraan puhdasta kylmää vettä Tapetointi – 200 grammaa jauhetta 5 litraan puhdasta kylmää vettä
Menekki	Esiliimaus – 200 grammaa jauhetta 8 litraan vettä riittää noin 70 m ² Tapetoitu - 200 grammaa jauhetta 5 litraan vettä riittää noin 30 m ²
Ympäristön lämpötila	Ei alle +18 °C – koskee sekä tapettia että alustaa
Suhteellinen ilmankosteus	30-70 % suhteellinen kosteus ilmassa
Avoinaika	5-20 min. Riippuu liiman määrästä, alustan imukyvyistä sekä lämpötilasta ja kosteudesta.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-

tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttö-turvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

Valmistelut

Noudata alla olevia suosituksia alustasta riippuen. Noudata myös tapettimateriaalin valmistajan ohjeita.

Tapetointiin

- Betoni, kevytbetoni jne.: Tasoitus ennen tapetointia. Katso "Tasoitus".
- Voimakkaasti imukykyiset alustat on esiliimattava ennen tapetointia (sekoita 1 osa liimaa 40 osaan vettä), jotta estetään tapetin huono tarttuvuus ja rakkuloiden muodostuminen. Liimaus tulee tehdä 1 vrk ennen tapetointia.
- Kipsilevyjä, lastulevyjä ja vastaavia ei tarvitse tasoittaa. Täytä vain saumat, vauriot ja reiät.

Maalatut pinnat

Pese 5 % ammoniakkiliuoksella/maalariipesulla ja huuhtelee huolellisesti. Hio sitten pinta kevyesti. Pyyhi hiontapöly pois kostealla liinalla. Täytä vain epätasaisuudet, vauriot ja kolot

Tapetti tapetin päälle

Vanhan tapetin päälle on mahdollista tapetoida, jos vanhaa tapettia on alle 5 kerrosta. Tarkista, että vanha kerros on kunnolla paikallaan eikä siinä ole irtoamista alla olevasta kerroksesta. Jos kyseessä on lasikuitukan-gas, suositellaan tasoitusta rappausta (katso tasoitus), jos kyseessä on merilevätapetti, suositellaan purkamista (katso purku).

Tapetin poisto

Vinyylitapetti ja lasikuitupohjainen tapetti voidaan repiä irti halkaisemalla tapetti kokonaan alustasta ja tasoite sitten vauriot ja reiät.

Muissa tapetteissa käytetään Casco Removeria, joka sitten kaavitaan alas. Levitä Casco Remover telalla tai sienellä koko pinnalle. Anna vaikuttaa noin 30 minuuttia. Kaavi kostea tapetti alas teräslastalla.

Tasoitus

- Poista kaikki irtonainen alustasta.
- Varmista, että pinta on kuiva ja pölytön.
- Korjaa vauriot, liitokset ja reiät. Hio kitin kuivumisen jälkeen.
- Tarkista, onko suuria epätasaisuuksia tasoitettavana.
- Jos tapetin päällä on tapetti, varmista, että vanhat saumat on hiottu ja tasoitettu.
- Suuret vauriot ja reiät betonissa korjataan edullisesti jauhepohjaisella tasoitteella.
- Epätasaiset pinnat joudutaan usein tasoittamaan kahdesti.
- Koko levyateriaalia ei tarvitse tasoittaa.

- Puhdista alusta harjalla tai liinalla.
- Rapatut pinnat esiliimataan ennen tapetointia (sekoitetaan 1 osa liimaa 40 osaan vettä), jotta estetään tapetin huono tarttuminen ja rakkuloiden muodostuminen tapetin alle. Esiliimaus tulee tehdä 1 vrk ennen tapetointia

Kun täytetään leveästi, pidä lastaa noin 30° kulmassa alustaan nähden. Levitä tasoite kevyellä paineella ja la-kaisuliikkeellä. Katso lista suositeltavista tasoitteista.

Tapetointi

Ensimmäinen vuota

Tarkista, että kaikilla tapettirullilla on sama tuotanto-numero/väri. Leikkaa reunat ja sovita mahdollisia kuvioiden yhteensopivuutta varten. Aloita ikkunasta ja yritä lopettaa huoneen pimeimpään nurkkaan. Näin valo osuu niin, että saumat ovat vähiten näkyvissä, kun valo kohtaa seinään. Tarkista mitä vuodan ylä- ja alaosassa on. Aseta kaikki vuodatsamaan suuntaan.

Varmistaaksesi, että tapettivuodot ovat suoraan seinällä, käytä vesivaakaa ja vedä lyijykynällä viiva noin 1 cm vuodan ulkopuolelle, jotta vuota roikkuu suoraan ja viiva näkyy. Jos aloitat nurkasta, vedä luotiviiva kulman jälkeen niin, että kulmaan tulee päällekkäisyys. Casco® Glutolin Special imeytyy nopeasti alustaan, joten vuotaa on vaikea liu'uttaa oikeaan asentoon.

Useimmille tapeteille liimaa suoraan seinään (katso tapettiohjeet) Jos liima levitetään tapettiin, sen tulee turvota 5-30 minuuttia. Liimaa liimaamalla lattiasta kattoon ja muutama senttimetri viivan yli. Aloita alhaalta ja jatka ylöspäin. Muista hieroa tapetin alla olevat kuplat pois tapettipesurilla tai tapettisiveltimellä. Pese tapetin liimajäämät heti pois. Vaihda puhtaaseen kylmään veteen säännöllisesti.

Toinen vuota

Tarkista, asennetaanko tapetti reunaa pitkin vai limitäin. Koska ensimmäinen vuota roikkuu nyt suoraan, voit jatkaa samalla tavalla toisen kerroksen kanssa. Varmista, että kaikki tapetin kuviot sopivat siihen.

Sopivat tasoitteet

Pienet vauriot ja reiät: MultiFill (max 10 mm), CascoS-pack Universal (max 4 mm) tai CascoSpack S (max 2 mm)

Suuret reiät: OneFill Premium (jopa 50 mm)

Levyjen liitokset: GipsplateFiller, MultiFill tai CascoS-pack Universal

Leveä täyttö: CascoSpack Universal tai WallFiller

Suuret vauriot ja reikiä betonissa: HusFix tai HusFix Rapid

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut vedellä ennen kuin liima kuivuu.

Käytä metyloitua alkoholia kuivan liiman liuottamiseen

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

Tuotetietoesite

Casco® Glutolin Special
Huhtikuu 2024, Versio 02.01
020513040000000005

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® Glutolin Special

Huhtikuu 2024, Versio 02.01

020513040000000005

CascoGlutolinSpecial-fi-FICASCO-(04-2024)-2-1.pdf

