

TUOTETIETOESITE

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

Lattialiima, jolla on voimakas tartunta

TUOTEKUVAUS

Lattialiima, jolla on pitkä asennusaika ja voimakas tartunta.

KÄYTTÖ

- PVC
- Tekstiili
- Kestää työtuolirasituksen

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Pitkä asennusaika
- Erittäin aggressiivinen tartunta
- Voidaan aktivoida uudelleen lämmöllä
- Soveltuu ylösnostoihin
- Ei sisällä APEO-yhdisteitä
- Soveltuu useimmille PVC- ja tekstiililattia-päällysteille.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Akryylilaatin kopolymeeri
Pakkaus	10 litrainen, pyöreä sango.
Käyttöikä	12 kk valmistuspäivästä (ks. pakkaus) avaamattomassa pakkauksessa. Avattu pakkaus tulee sulkea välittömästi ja käyttää mahdollisimman pian.
Varastointiolosuhteet	Ei saa altistaa alle +5°C ja yli +30°C lämpötiloille.
Väri	Vaalean kellertävä
Tiheys	Noin 1300 kg/m ³
Kiintoainepitoisuus paino-osina	78 %
Viskositeetti	Noin 22 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C
Koostumus	Tiksotrooppinen

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Riittoisuus	Materiaali	Imevä alusta	Imemätön alusta
	Homogeeninen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Joustovinyyli	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l	
Tekstiili	3-3,5 m ² /l		

Suhteellinen ilmankosteus	20-70 %. Ilmastoa on ylläpidettävä vähintään 96 tuntia (4 pv) parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
Alustan lämpötila	+18°C - +23°C

Tuotetietoesite

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

Huhtikuu 2024, Versio 03.01

020512030110000019

Asennusaika

- Märkäliimaus n. 0–30 minuuttia
- Kokoamisaika 30-80 minuuttia
- Voidaan aktivoida lämmöllä jopa 240 minuuttia

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysikaalisia, ekologisista, toksikologisista ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

Käytettäessä Casco® Floor Expert CascoProff HighTack vastikään veletussa betonissa suosittelemme vähintään 10 mm itetasoittuvaa tasoitetta.

Käytettäessä materiaaleja, joiden tausta on hiottu, on tärkeää huomioida, että materiaali tulee aina asentaa tuoreeseen liimaan ja tämääntyyppinen materiaali tulee asentaa 45 minuutin kuluessa.

ALUSTAN VALMISTELU

Ennen päällysteen asentamista on varmistettava, että aluslattia on puhdas, tasainen ja pölytön sekä riittävä lujuus, kantavuus, mittapysyvyys ja pysyvästi kuiva. Betonin kosteus saa olla enintään 85 % suhteellisesta kosteudesta ja lastulevyn kosteuskiintiön tulee olla 8-12 %. Ilmasto on ylläpidettävä vähintään 96 tuntia (4 pv) parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Hammastastalla esim. Casco kovametallitastalla 6108, 6109 tai 6121.

TYÖSTÖ**IMEVÄT ALUSTAT**

1. Levitä liima hammastastalla. Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annettussa avoajassa.
2. Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoajan jälkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpöti-

lasta ja suhteellisesta kosteudesta.

Parhaan tuloksen saamiseksi imemättömälle alustalle suositellaan käytettäväksi lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen. Noudata asennusohjeita imeville alustoille. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee noudattaa seuraavia ohjeita. On tärkeää antaa veden haihtua liimasta niin paljon kuin mahdollista, jotta vältetään rakkuloiden syntyminen.

Anna liiman kuivua, kunnes sormitestissä ei näy liimajäämiä. (Huomaa, että tämä ei sovellu linoleumille).

1. Levitä liima hammastastalla (6108, 6109 tai 6121) ja valitse 2 tai 3 alta.
2. Kiinnitä materiaali märkään liimaan ja varmista maton hyvä kostuminen. Vedä matto ylös ja anna liiman kuivua noin 20-30 minuuttia ja laske sitten matto alas.
3. Levitä liima ja odota 30-40 minuuttia. Asenna sitten matto puolikuivattuun liimaan.
4. Paina päällyste kauttaaltaan kiinni liimaan siten, että kaikki ilma poistuu päällysteen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Varmista aina, että käytät sopivia käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet tuotetta. Työskentele huolellisesti ja järjestelmällisesti tarpeettoman roiskumisen välttämiseksi. Ihokosketuksessa pestä saippualla ja vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee huolellisesti vedellä. Puhdista levitysvälineet vedellä ennen kuin liima on kuivunut. Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee

testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen,
jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

Huhtikuu 2024, Versio 03.01

020512030110000019

CascoFloorExpertCascoProffHighTack-fi-FICASCO-(04-2024)-3-1.pdf