

TUOTETIETOESITE

Casco® Heat 1500°C

Korkeaa lämpötilaa kestävä silikaattitiivistemassa lämmittimien, takkojen ja uunien tiivistämiseen.

TUOTEKUVAUS

Casco® Heat 1500°C on korkeita lämpötiloja kestävä silikaattitiivistemassa lämmittimien, avotakkojen ja uunien liitosten tiivistämiseen. Kovettuu kovaksi liitoksi, joka kestää jopa 1500°C lämpötiloja.

KÄYTTÖ

Lämmitysjärjestelmien, uunien yms asennuksiin.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Kutistumaton
- Ei murene eikä halkeile kovettumisen jälkeen
- Lämmönkestävä 1500°C asti
- Tarttuu mainiosti metalliin, tiileen ja betoniin/laastiin.

TUOTETIETO

Pakkaus	300 ml
Käyttöikä	12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa
Varastointiolosuhteet	Säilytetään viileässä ja kuivassa paikassa +5°C - +25°C lämpötilassa. Suojattava jäätymiseltä.
Väri	Harmaa-musta
Tiheys	Noin 1800 kg/m ³
Sauman mitoitus	Sauman leveys: 5-20 mm Sauman eläminen: kiinteä, elämätön

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Alustan lämpötila	+5 - +30°C
Kuivumisaika	Noin 24 tuntia riippuen lämpötilasta, massakerroksen paksuudesta ja alustan vedenimukyvyistä
Nahoittumisaika	+5 - +30°C 1-5 min.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-

taisarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

JÄLKIHOITO

Kuumenna hitaasti kovettumisen jälkeen, aikaisintaan 12 h:n kuluttua, jotta saumassa oleva ylimääräinen vesi pääsee haihtumaan, jotta saumaan ei tule ilma-kuplia

YLLÄPITO

Poista halkeileva ja irtonainen tuote sekä vaurioitunut alusta. Puhdista ja tiivistä uudelleen.

RAJOITUKSET

RAJOITUKSET

Casco® Heat 1500°C ei suositella;

- Keskuslämmityksiin.
- Metalliliitokset, joissa on huomattavat lämpöliikkeet.
- Ulkokäyttöön.
- Kosteusrasituksen alaisiin kohteisiin.
- Saumaamaan/asennuksiin lasin kanssa.
- Jatkuvaan vesiupotukseen.
- Lämmitysjärjestelmän lievä lämpeneminen 12 tunnin aikana levittämisen jälkeen estää kuplien muodostumisen ja parantaa rakennetta.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttö-turvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysikaalisia, ekologistia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

TYÖSTÖ

Levitä tuote patruunapuristimella. Purista tuote hyvin kosketukseen pintojen kanssa ja tasoita sauman pinta märällä puulastalla tai kostealla sienellä. Kun liimaat lasikuitutiivisteitä, levitä 1 mm:n tuotetta homogeeniseksi sidokseksi, joka on saman levyinen kuin tiiviste. Paina tiiviste tuotteeseen. Varmista hyvä kostutus, mutta vältä tiivisteiden läpikostumista.

AUTOJEN JA MUIDEN MOOTTORIAJONEUVOJEN PAKOPUTKIEKÄN VÄLIAIKAINEN KORJAUS

Puhdista suosituksen mukaisesti ja levitä 1–3 mm paksu kerros reiän ympärille. Leikkaa teräslevy, joka on vahvistettu sopivasta materiaalista, esim. tölkkiin ja kiinnitä tämä puristimilla tai vastaavilla. Varmista, että vahvistus on tiukka ja täytetty märällä tuotteella. Anna kuivua pari tuntia. Kun käynnistät moottorin, anna sen käydä tyhjäkäynnillä muutama minuutti ja aja hitaasti ja varovasti ensimmäinen tunti.

Ensimmäisen lämmityksen aikana saattaa esiintyä lievä hajua Teräslevyn sijaan lasia, kuituverkkoa voitaisiin käyttää vahvikkeena pienempien vaurioiden varalta. Tässä tapauksessa tarvitaan pidempi kuivausaika, jopa 24 tuntia.

ALUSTAN VALMISTELU

MAALATTAVUUS / POHJUSTUS

Ei ole suositeltavaa ylimaalata Casco® Heat 1500°C koska kun tuotetta käytetään korkeissa lämpötiloissa, tuolloin on maalikerroksen vaurioitumisvaara.

ALUSTAN ESIVALMISTELTU

Saumasivujen tulee olla kuivia, puhtaita ja vailla öljyä, rasvaa ja irtonaisia hiukkasia. Metallipinnoilta tulee poistaa rasva ja maalijäämät, ruoste ja oksidit tulee hioa pois. Tiiviste kiinnittyy kaikkiin yleisiin materiaaleihin, kuten metalliin, betoniin, muuraukseen, palotiliin, tulenkestävään vuoraukseen, lasikuitutiivisteisiin jne.

POHJUSTUS

Levitä erittäin imukykyisille pinnoille kevyt vesisumu juuri ennen tuotteen levittämistä

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Poista kaikki ylimääräinen massa liitoksen vierestä ja työvälineistä ennen kovettumista vedellä. Kovettunut tuote poistetaan mekaanisesti. Iholla kovettumaton tuote pyyhitään pois rievulla ja iho pestään saippualla ja vedellä.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista

Tuotetietoesite

Casco® Heat 1500°C

Syyskuu 2024, Versio 01.01

02051405000000024

suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® Heat 1500°C

Syyskuu 2024, Versio 01.01

02051405000000024

CascoHeat1500C-fi-FICASCO-(09-2024)-1-1.pdf