



A SIKA BRAND

## TUOTETIETOESITE

# Casco® Universal Kraft

Liutinpohjainen läpinäkyvä yleisliima useimpien materiaalien liimaamiseen.

### TUOTEKUVAUS

Liutinpohjainen läpinäkyvä yleisliima useimpien materiaalien liimaamiseen. Tarkoitettu erityisesti PVC-lattiamateriaalien liimaamiseen ABS-lattiakaivoihin sekä PVC-lattiamateriaalien kiinnittämiseen seinälle, ulkokuelmiin, jalkalistaan ja liukuesteille.

### KÄYTTÖ

Hyvä tarttuvuus puuhun, posliiniin, lasiin, keramiikkaan, nahkaan, metalliin, korkkiin, pehmeisiin PVC-materiaaleihin, paperiin jne.

### LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Korkea alkulujuus
- Tarttuu heti
- Erityisen hyvä tarttuvuus pehmenettyyn PVC:hen
- Hyvä valinta liimattaessa kahden tiiviin materiaalin välillä
- Kova pehmitin ja vedenkestävä kontaktiliima.
- Erittäin hyvä pitkän aikavälin suorituskyky

### TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Liutinohenteinen polyuretaani
Pakkaus	40ml tuubi
Käyttöikä	Säilyy vähintään yhden vuoden avaamattomassa pakkauksessa
Varastointiolosuhteet	Ei saa säilyttää alle +10°C ja yli +25°C. Jos liima altistyy jäätymiselle, se voi jäätymään ja erottautua. Tuote on lämmitettävä huoneenlämpötilaan ja sekoitettava kauttaaltaan.
Väri	Läpinäkyvä, väritön
Tiheys	Noin 910 kg/m <sup>3</sup>
Kiintoainepitoisuus paino-osina	Noin 18 %
Koostumus	Matalaviskoosinen
Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC) -arvo	Asetoni

### TEKNINEN TIETO

Käytönaikainen lämpötila	-30°C - +75°C
Kemiallinen kestävyys	Kestää hyvin vettä ja pehmitin kestää satunnaista kosketusta öljyn, bensiinin ja rasvan kanssa. Vältä kosketusta pehmitettyjen materiaalien kanssa: liimaus pehmenee

## TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Tuotteen lämpötila	+5°C - +25°C.
Avoinaika	Jopa noin 60 min. Pidemmän odotusajan tapauksessa aktivoi uudelleen kuumailmapuhaltimella.
Kosketuskuiva	Kuivumisaika: Normaalisti 10-20 min. riippuen lämpötilasta, alustasta ja liimakerroksen paksuudesta.

### PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

### LISÄDOKUMENTTEJÄ

#### RAJOITUKSET

"Rasvaisia" tuoveja, kuten polyeteeniä, polypropeenä ja teflonia ei voida liimata.

Tuote ei sovellu solumuovin liimaamiseen.

### YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysisiä, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

### TYÖSTÖ OHJEET

#### ALUSTAN VALMISTELU

Saumapinnan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa öljyistä, irtonaisista kiviaineksista, sementistä, irrotusaineista, vedeneristyksestä ja muista epäpuhtauksista. Puhdistusta tarvittaessa asetonilla.

Maalatuille tai lakatuille pinnoille suositellaan esitestauksia, koska jotkut tyytit liukenevat tai turpoavat liuottimien vaikutuksesta, kun taas toiset eivät vaikuta.

#### KÄYTTÖOHJEET

Ei-huokoisille pinnoille levitä liimaa molemmille puolille ja anna kuivua, kunnes pinnat ovat kosketuskuivia, noin 10 minuuttia.

Paina sitten kahta pintaa yhteen korkeimmalla mahdollisella paineella muutaman sekunnin ajan. Kuivumisen jälkeen osat voidaan koota noin 20 minuutissa. Jos odotusaika on pidempi, aktivoi se uudelleen kuumailmapuhaltimella.

Koskelontie 23 C  
PL 49  
02921 Espoo  
Puh. + 358 9 511 431  
Fax. + 358 9 511 43 300  
www.sika.fi



#### Tuotetietoesite

Casco® Universal Kraft  
Huhtikuu 2024, Versio 02.01  
02051301000000054

Asennus on tehtävä tarkasti, säätö ei ole mahdollista liimauksen jälkeen. Jos toinen tai molemmat materiaalit ovat huokoisia, yleensä riittää, että liimaa levitetään vain yhdelle pinnalle. Purista yhteen heti, kun liima on vielä märkä ja pidä yhdessä muutaman minuutin ajan. Lopullinen sidoslujuus saavutetaan 1-2 päivän kuluttua.

### TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Lasta tai harja

### TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Liiman kanssa työskennellessä on noudatettava hyvää työhygieniää. Työskentele aina huolellisesti ja järjestelmällisesti tarpeettoman likaantumisen välttämiseksi. Puhdista työkalut ja kuivuneet liimaroiskeet asetonilla, Casco Limtvättillä tai Casco Contact Adhesive Thinnerilla. Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti. Iholle kovettunut liima pyyhitään pois rievulla ja pestään saippualla ja vedellä.

### PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

### OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.