

TUOTETIETOESITE

Casco® VD Ready Fix

Nopea, erikoisporjoste imukykyisille alustoille, käyttövalmis.

TUOTEKUVAUS

Käyttövalmis, liuotinvapaa, synteettinen hartsidisersiopohjamaali, joka suojaa alustaa erityisesti tasoitteiden kosteudelta. Myös imukyvyn vähentämiseen ja tasoitteen tarttuvuuden parantamiseen.

KÄYTTÖ

- Vain sisäkäyttöön
- Lattioille ja seinille
- Soveltuu lattialämmityslattioille

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Liuotinvapaa / vesipohjainen
- Käyttövalmis
- Nopea kuivumisaika
- Hyvä tartunta imukykyisille alustoille
- Helppo levitys telalla / pensselillä

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

- EC1 Plus
- M1

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Synteettinen hartsidisersiopohja, liuotinvapaa
Pakkaus	1 kg astia 5 kg astia
Käyttöikä	12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa. Avattu pakkaus tulee sulkea välittömästi ja käyttää mahdollisimman pian.
Varastointiolosuhteet	Viileässä, kuivassa, ei alle +5 °C. Ei saa jäättyä.
Väri	Violetti
Tiheys	1,00 kg/l
Kiintoainepitoisuus tilavuusosina	noin 22%
pH-arvo	noin 8,0

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Sekoitusuhde	Käyttövalmis
Riittoisuus	7-10 m ² /kg (100-150g/m ²), riippuen alustan ja levitystyökalun tyypistä ja imukyvyistä
Ympäristön lämpötila	+5°C - +25°C, (lattia ei saa olla alle +5°C)
Odotusaika / päällepinnoitettavuus	- Tarttuvuuden paraneminen ja imukyvyn vähentäminen n. 10 minuuttia - Kosteussuojana n. 1 tunti

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttö-turvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysikaalisia, ekologisista ja toksikologisista ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

Casco® VD Ready Fix voidaan käyttää pohjusteena imukyvyn vähentämiseen, tasoitteiden tarttuvuuden parantamiseen imukykyisille alustoille ja suojaamiseen tasoitteiden kosteudelta levitysvaiheen aikana. Imukyvymille alustoille suositellaan Casco® VD Super Gripiä.

EQUIPMENT

Tela tai harja / pensseli

ALUSTAN LAATU

Casco® VD Ready Fix soveltuu:

- betonille
- kevytbetoni
- sementtipohjaiset- ja pikatasoitteet
- kalsium-sulfaattitasoitteet (kipsi)
- kipsirappaus (EN 13279-1 mukaisesti)
- sementtirappaus, kalkki-sementtirappaus (CS I - CS IV EN 998-1 mukaisesti)
- vanhat alustat, joissa on vanhoja vedenkestäviä liimajäämiä
- kipsilevyt
- puualustat

ALUSTAVAATIMUKSET

- Riittävä lujuus, kantokyky, mittatarkkuus ja pysyvä kuivuus.
- Ei sisällä tarttuvuutta heikentäviä kerroksia, esim. pölyä, likaa, öljyä, rasvaa, vahaa, puhdistusaineita tai irtonaisia hiukkasia.
- Vesiliukoisten liima-aineiden kerrokset, esim. sulfaat-

- tiset liimat, tulee poistaa kokonaan
- Vanhat vedenkestävät liimat tulee poistaa mekaanisesti mahdollisimman perusteellisesti
- Huoneet, joiden alla ei ole kellaria, on suojattava kosteuden nousulta vaatimusten mukaisesti
- Asiaankuuluvien, voimassa olevien standardien, ohjeiden ja tietolehtien vaatimukset tulee huomioida

ALUSTAN VALMISTELU

Poista mekaanisesti irtonaiset pinnat, epäpuhtaudet ja sementtiliima, jos sellaisia on. Imuroi pinta. Alustan tulee olla kiinteä, puhdas ja pölytön ennen pohjustusta.

SEKOITUS

Älä sekoita Casco® VD Ready Fix tuotetta veden kanssa.

TYÖSTÖ

Suosittelut työskentelytapa:

- Ravista astiaa ennen levitystä.
- Levitä pohjuste tasaisesti kuivalle alustalle harjalla, siten että pohjuste tunkeutuu huokosiin tasaisesti. Lammikoita ei saa syntyä.
- Tasoiitteet voidaan levittää kuivumisajan jälkeen n. 10 - 60 min jälkeen. Katso soveltuvat tasoiitteet tuotteiden omista tuotetietoesitteistä.

Huomautus! Jos pohjustettu pinta on vanhempi kuin 72 tuntia (3vrk) ennen tasoiitteen levitystä, pohjustus on toistettava.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut välittömästi vedellä. Käytä asetonia kuivatun pohjusteen poistamiseen.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-

Tuotetietoesite

Casco® VD Ready Fix
Helmikuu 2023, Versio 03.01
02179040000000038

sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispäään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® VD Ready Fix

Helmikuu 2023, Versio 03.01

02179040000000038

CascoVDReadyFix-fi-FICASCO-(02-2023)-3-1.pdf