

TUOTETIETOESITE

CascoProff

LATTIALIIMA, SOVELTUU USEIMMILLE TAUSTAPINNOITETUILLE TAI -PINNOITTAMATTOMILLE PVC-MATERIAALEILLE.

TUOTEKUVAUS

Lattialiima, soveltuu useimmille taustapinnoitetuille tai -pinnoittamattomille PVC-materiaaleille, linoleumil- ja joillekin tekstiililattiapäällysteille. Polyolefiinipäällysteet, joiden tausta on esikäsitelty.

KÄYTTÖ

- Taustapinnoitetut ja pinnoittamattomat PVC päällysteet
- Useat linoleum päällysteet
- Tekstiili päällysteet.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Nopeasti kiinnittyvä lattialiima
- Hyvä tartunta
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
- Ei sisällä APEO-yhdisteitä tai haihtuvia liuottimia
- Toimistotuolin kestävä

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Akryylikopolymeeridispersio
Pakkaus	10 litraa
Väri	Harmaanvalkoinen
Käyttöikä	12 kk tiiviisti suljetussa pakkauksessa yli +10 °C:n lämpötilassa
Varastointiolosuhteet	Ei tule altistaa lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C.
Tiheys	Noin. 1340 kg/m ³
Koostumus	Tiksotrooppinen
Kiintoainepitoisuus paino-osina	Noin. 73 %
Viskositeetti	Noin. 60 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	1 litraa / 3-6 m ² .
Ympäristön lämpötila	+18°C - +23°C ja 20–70% RH. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on olosuhteet pidettävä annetuissa rajoissa vähintään 96 h (4vrk)
Asennusaika	noin. 0–30 minuuttiin; tartunta, 30-60 minuuttia, lämpöaktivointi mahdollistaa jopa 90 minuuttia
Riittoisuus	Imevä alusta ▪ Homogeeninen PVC: 4-5 m²/l ▪ Vinyyli: 4-5 m²/l ▪ Polyolefiini: 4-5 m²/l ▪ Tekstiili: 3-3,5 m²/l ▪ Linoleumi: 3-3,5 m²/l Imemätön alusta ▪ Homogeeninen PVC: 5-6 m²/l ▪ Vinyyli: 5-6 m²/l ▪ Polyolefiini: 5-6 m²/l ▪ Tekstiili: 3-3,5 m²/l ▪ Linoleumi: 3-3,5 m²/l

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN VAATIMUKSET

Ennen päällysteen asentamista varmista, että aluslattia on puhdas, tasainen ja pölytön. Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.

KÄYTTÖ

Käytettäessä materiaaleja, joiden tausta on hiottu, on tärkeää huomioida, että materiaali tulee aina asentaa tuoreeseen liimaan ja tämäntyyppinen materiaali tulee asentaa 30 minuutin kuluessa. Linoleumin asennukseen suosittelemme CascoLin Plus- tai CascoLin Extra -lattialiimaa. Linoleumi tulee aina asentaa imevälle pinnalle ja märkään liimaan.

IMEVÄT ALUSTAT

1. Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118 tai 6121). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annettu avoajassa.
2. Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoajan jälkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

Parhaan tuloksen saamiseksi imemättömälle alustalle suositellaan käytettäväksi lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen; noudata asennusohjeita imeville alustoille. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee noudattaa seuraavia ohjeita. On tärkeää antaa veden haihtua liimasta niin paljon kuin mahdollista.

1. Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118 tai 6121).
2. Asenna materiaali märkään liimaan ja varmista hyvä kastuminen. Nosta materiaali tämän jälkeen ylös ja anna liimapinnan kuivua noin 5–15 minuuttia. Laske materiaali takaisin alas tai levitä liima ja odota 15–25 minuuttia. Sen jälkeen asenna materiaali puolikuivaan liimaan.
3. Paina päällyste kauttaaltaan kiinni liimaan siten, että kaikki ilma poistuu päällysteen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan. Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Tuore liima voidaan puhdistaa pois vedellä. Käytä Casco Liimapesua tai alkoholia puolikuivien liimajäämien poistamiseen.

TYÖSTÖ

Tools: Toothed trowel e.g. Casco hard metal trowel 6108, 6118 or 6121

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

In case of skin contact, wash with soap and water. In case of eye contact, rinse thoroughly with water. For further information, see Safety Data Sheet.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.