

TUOTETIETOESITE

Casco® Kontaktlim S9 Super

Liuotinpohjainen kontaktiliima

TUOTEKUVAUS

Liuotinpohjainen kontaktiliima materiaalien kuten PVC:n, muovilaminaatin, kumin, puun, nahan ja metallin liimaamiseen. Liima on erittäin sovelias, kun kappaleita ei voida laittaa puristuksiin.

KÄYTTÖ

Liimaamaan:

- PVC
- muovinen laminaatti
- kumi
- puu
- nahka
- metalli

Huomautus! Ei sovellu pehmennetyn PVC:n, kumin tms. liimaamiseen – kynnyksiin, sokkeleihin, portaiden kärkekohtiin yms. Ei sovellu polyeteeni- tai polypropeenipohjaisille materiaaleille, styroksi tai asfalttipohjaisille alustoille.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Asetuu nopeasti
- Ei tarvitse välttämättä laittaa puristuksiin
- Kestää erinomaisesti öljyä, bensiiniä, alkalia ja vettä.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Liuotinpohjainen polykloropreenikumi
Pakkaus	300 ml ja 1 L
Käyttöikä	Säilyvyys on vähintään 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa valmistuspäivämäärästä (katso pakkaus).
Varastointiolosuhteet	Säilytä viileässä, jäätymättömässä paikassa. Varmista, että kansi on tiiviisti suljettu käytön jälkeen.
Väri	Beige
Tiheys	850 kg/m ³
Viskositeetti	Noin 2 500 mPa.s, Brookfield, sp. 4, 20 rpm, +25°C
Koostumus	Neste
Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC) -arvo	Noin 25%

Tuotetietoesite

Casco® Kontaktlim S9 Super
Huhtikuu 2024, Versio 02.01
02051307000000057

TEKNINEN TIETO

Lämmönkesto

Kovettunut sauma kestää lämpötiloja välillä -30°C - +75°C.

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	3–5 m ² /litra (vastaa 250–300 g/m ²) materiaaliyhdistelmästä riippuen.
Ympäristön lämpötila	+15°C - +25°C
Alustan lämpötila	+15°C - +25°C
Avoinaika	15-40 minuuttia.
Odotusika	Kuormitettavissa n. 48 tunnin kuluttua.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

RAJOITUKSET

Tuote on erittäin syttyvä. Vaarallinen hengitettynä, ihokosketuksessa ja nieltynä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta ja tyydyttävästä poistoilmasta – myös naapurihuoneissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuuksiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuuksiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysisiä, ekologisista, toksikologisista ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

EQUIPMENT

Käytä levittämiseen: hienohampaista liimalastinta, jäykkää sivellintä tai ruiskupistoolia. Kun käytät ruiskupistoolia, laimenna liima 10–14 % kontaktiliiman ohenteella.

ALUSTAN VALMISTELU

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja rasvattomat. Liimattavat pinnat tulee usein hioa. Hionnan jälkeen pöly poistetaan huolellisesti.

TYÖSTÖ MENETELMÄT / VÄLINEET

Materiaalinkulutus on 3-5 m²/l kaksipuolisessa levytyksessä, riippuen alla olevan pinnan imukyvyistä. Esikäsittele voimakkaasti imukykyiset pinnat laimennetulla liimalla ja anna kuivua. Sekoita liimaa ja levitä molemmille pinnoille ohut, tasainen kerros, jonka tulee olla kuiva ja rasvaton.

Liimatun pinnan tulee näyttää kirkkaalta kuivumisen jälkeen. Jos pinta näyttää mattapintaiselta, liimaa on levitetty liian vähän ja sitä on lisättävä. Pehmeä vaahdotuovi, kankaat ja vastaavat huokoiset materiaalit voidaan liimata levittämällä liimaa yhdelle pinnalle ja painamalla sitten kaksi pintaa välittömästi yhteen. Kova pistepaine; esimerkiksi naputtelu vasaralla tai hetkellinen paine esim. telaamalla kylmäpuristimessa. Suuria pintoja liimattaessa asennusta voidaan helpottaa lisäämällä välikappaleita, jotta materiaalit eivät tartu liian nopeasti.

Huomautus! Liuotinpohjainen kontaktiliima voi aiheuttaa värimuutoksia käytettäessä ohuille muovipinnoilla. Käytä tällaisissa materiaaleissa ja polystyreenivaahdossa sen sijaan Casco Contacta (vesipohjainen).

TYÖSTÖ

Anna liiman kuivua tarpeeksi kauan ennen materiaalien liittämistä, jotta se ei tartu sormiin kosketettaessa. Kuivumisaika riippuu käytetyn liiman määrästä, lämpötilasta ja materiaalista (materiaaleista); normaalisti 15-40 minuuttia. Erityisen tiiviit materiaalit saattavat vaatia pidemmän odotusajan, koska liuottimen haihtuminen kestää kauemmin.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut Cascon kontaktiliiman ohenteella.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen

Tuotetietoesite

Casco® Kontaktliim S9 Super
Huhtikuu 2024, Versio 02.01
02051307000000057

koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeispäään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® Kontaktlim S9 Super

Huhtikuu 2024, Versio 02.01

020513070000000057

CascoKontaktlimS9Super-fi-FICASCO-(04-2024)-2-1.pdf