

TUOTETIETOESITE

Casco® HusFix

Yleiskäyttöinen korjaus- / täyttölaasti paikkakorjauksiin ja ylitasoitukseen seinillä

TUOTEKUVAUS

Sementtipohjainen korjaustäyttömassa reikätyttöihin sekä koko pinnan ylitasoitukseen 1-30 mm kerrospaksuudella (pienet paikkakorjaukset 120 mm saakka), (ei vaadi päällemaalausta). Säädeltyä vesimäärä käytön mukaan, vähäisempi vesimäärä reikätyttöihin ja suu-remmalla vesimäärällä esim. telattavana tasoitteena tai jopa valuihin askartelussa yms. Kutistumaton suorissakin kerrospaksuuksissa, kovettuneeseen tuotteeseen voi ruuvata tai jopa naulata.

KÄYTTÖ

- Täyttökapasiteetti suurilla alueilla, 1 - 30 mm
- Täyttökapasiteetti pienissä paikkakorjauksissa jopa 120 mm / kerros

- Laaja käyttö yleisimpiin rakennusmateriaaleihin; betoni, rappaus, kevytbetoni, tiilet, kipsilevy ja kuitulevy yms
- Sisä- ja ulkokäyttö
- Voidaan ylimaalata

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Erinomaiset täyttöominaisuudet.
- Erittäin pieni kutistuma, myös paksummissa kerroksissa
- Hyvät säänkesto-ominaisuudet
- Voidaan päällemaalata
- Hienojakoinen
- Helppo hioa

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Sementtipohjainen tuote kevyttäyteaineilla
Pakkaus	10 kg 3 kg PE-Pussi 1 kg PE-Pussi
Käyttöikä	10 kg säkki: 1 vuosi sinetöidyssä pakkauksessa. PE-Pussi: 24 kk sinetöidyssä pakkauksessa.Sulje tiiviisti käytön jälkeen.
Varastointiolosuhteet	Varastoi viileässä ja kuivassa, suojassa pakkaselta.
Olomuoto / Väri	Vaaleanharmaa / valkoinen
Tiheys	Jauhe noin 800 kg/m ³ ; sekoitettuna: 1,100 kg/m ³

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Sekoitusuhde	10 kg jauhetta + noin 3,4-3,5 l vettä 3 kg jauhetta + noin 1-1,35 l vettä 1 kg jauhetta + noin 0,35 l vettä
Menekki	Noin 1.0 kg/m ² /mm.
Kerrospaksuus	Täyttökapasiteetti suurilla alueilla: 1 - 30 mm

Täyttökapasiteetti pienissä paikkakorjauksissa jopa 120 mm / kerros.

Ympäristön lämpötila	+5°C - +30°C.
Astia-aika	Sekoitettuna, noin 8 tuntia
Kuivumisaika	< 2 mm kerrospaksuus, noin 2 tuntia; paksummat kerrokset aina 48 tuntiin saakka riippuen ilman lämpötilasta, ilmankosteudesta ja tuuleutuksesta.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

RAJOITUKSET

Ennen maalausta tai tapetointia Casco® HusFix-pinnoilla, tee testi alkalijäämien varalta jotka voivat reagoida tiettyjen maalien ja tapettien kanssa. Ohuet paperitapetit ja alkydi / öljypohjaiset maalit ovat lähtökohtaisesti herkkiä tälle.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysikaalisia, ekologisista, toksikologisista ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

Puhdistus

Alustan tulee olla kuiva, luja ja puhdas. Poista kaikki irtoava alustasta mekaanisesti.

Esikäsittely

Imemättömät alustat eivät tarvitse erillistä pohjustusta. Kostuta imevä alusta kuten betoni, kipsi ja sementtipohjainen materiaali (harjaamalla kostealla harjalla) ennenkuin levität Casco® HusFix:n. Levitä sekoitettu massa suoraan esikäsitellylle (kostutetulle) pinnalle.

Sekoitus

Sekoita 4 tilavuus-osaa Casco® HusFix 1 tilavuus-osaan puhdasta, kylmää vettä. Sekoita Casco® HusFix homogeeniseksi tasaiseksi pastaksi - mieluiten sähkösekoittimella. Anna pastan "levätä" muutama minuutti ennen käyttöä. Sekoita tuote tasalaatuisesti aina ennen käyttöä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® HusFix
Tammikuu 2024, Versio 07.01
02182020100000035

Casco® HusFix vesimäärää voidaan muuttaa käytön mukaan; suuremmissa paikkakorjauksissa, jossa tarvitaan paksumpaa koostumusta - vähennä vesimäärää, mikäli haluat telata tuotteen tai käyttää askartelussa tai valuisa, käytä enemmän vettä sekoitukseen. Sekoitussuhdetta voidaan laskea jopa 2 tilavuusosaa Casco® HusFix jauhetta - 1 tilavuusosaan vettä saakka.

Korjaus ja täyttö

Käytä tasoituslastaa / putsikauhaa levittääksesi Casco® HusFix alustaan. Kun massa on kovettunut (sormitesti) voidaan pinta tasoittaa kostealla sienellä / kahvallisella sienellä / polystyreenin palasella. Anna massan kuivua kokonaan ennen hiontaa. Kun viimeistelet ulkokulmia, käytä laudan palasta tms. pitääksesi massan kulmassa. Suosittelemme työskentelemään huoneen lämpötilassa.

TYÖSTÖ

Työkalut: Teräslasta

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä ennen tasoitteen kovettumista. Kuivunut tasoite voidaan poistaa mekaanisesti.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

CascoHusFix-fi-FICASCO-(01-2024)-7-1.pdf