

TUOTETIETOESITE

Casco® HusFix Rapid

Nopeasti sitoutuva, sementtipohjainen korjauslaasti ja levyliima rakennuslevyille

TUOTEKUVAUS

Valkoinen, nopeasti kovettuva, sementtipohjainen korjauslaasti. Soveltuu kolojen täyttöihin ja pieniin korjauksiin jne. Seinissä ja katoissa, niin sisällä kuin ulkona 1 - 30 mm kerrospaksuuksissa. Rakennuslevyjen sekä märkätilalevyjen liimaukseen. Luja tartunta yleisimmille alustamateriaaleille kuten betoni, kipsi, kevytbetoni, tiili, kipsi- ja kuitulevyt. Voidaan käyttää paksuina kerroksina ilman kutistumista. Nopea kovettuminen auttaa pinnan tasaisuuteen pitäen jännitteet minimissään.

KÄYTTÖ

- Reikien ja halkeamien täyttöön. Lattioilla, seinillä ja katoissa, sisä- ja ulkotiloissa

- Voidaan käyttää liimaamaan kipsilevy lastulevyn päälle jäykistääksesi puupohjaista rakennetta ennen keraamisten laattojen asennusta. Maks. 10m² alue. Vain sisätiloissa

LUONTEENOMAISTA / EDUT

Soveltuu halkeamien korjaukseen ja levyliimaukseen.

- Nopea sitoutuminen
- Hienojakoinen, kutistumaton
- Matala menekki
- Hyvä tartunta
- Erillistä pohjustamista ei yleensä tarvita suurimmas-
sa osassa alustoja

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Erikoissementtien ja kevyiden täyteaineiden seos.
Pakkaus	1 kg PE-Säkki 3 kg PE-Säkki
Käyttöikä	PE-Säkki: 24 kk avaamattomassa pakkauksessa. Sulje huolellisesti käytön jälkeen.
Varastointiolosuhteet	Varastoi viileässä ja kuivassa paikassa. Älä säilytä pakkasessa.
Olomuoto / Väri	Valkoinen jauhe
Tiheys	Noin 900 kg/m ³ ; sekoitettuna: 1,300 kg/m ³

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Sekoitusuhde	Sekoita 3 tilavuus-osaa jauhetta 1 tilavuus-osaan kylmää, puhdasta vettä. Esim. 1 kg jauhetta noin 0,4 litraan vettä.
Menekki	Noin 1.0 kg/m ² /mm. Käytettäessä kiinnityslaastina: 1.8 - 4 kg/m ² , riippuen alustasta, laatan tyypistä ja käytettävästä hammaslaastasta.
Alustan lämpötila	Työskentelylämpötila: +5°C - +30°C

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fyysikaalisia, ekologisista, toksikologisista ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, kuiva, pölytön ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Heikot ainekerrokset tulee poistaa mekaanisesti ennen tasoitusta. Imemättömiä alustoja (kuten vanhat keraamiset laatat) tai normaalin imukyvyyn omaavia alustoja (kuten betoni, sementtitasoiteet, rappauslaastit) ei tarvitse pohjustaa.

Liimatessa rakennuslevyjä vanhojen laattojen päälle, tulee vanhat laatat olla tukevasti seinässä kiinni ja puhdistettu huolellisesti. Hiontakarhennusta suositellaan. Varmistu soveltuvan rakennuslevyn soveltuvuudesta ottamalla yhteyttä levyvalmistajaan.

SEKOITUS

Sekoita 3 tilavuus-osaa Casco® HusFix Rapid 1 tilavuus-osaan kylmää, puhdasta vettä. Sekoita homogeeniseksi, tasaiseksi ja paakuttomaksi pastaksi - mieluiten koneellisesti (suosittelemme maks. 600 rpm vispiläkönetta). Anna pastan "levätä" muutama minuutti ja sekoita ennen käyttöä.

TYÖSTÖ

Huom. Tuotteen luonteesta johtuen, kovettunut massa on hankalasti hiottavissa. Mikäli halutaan viimeistellä pintaa tai sileä pinta, suositellaan Casco® HusFix tuotteen käyttöä kovettuneen Casco® HusFix Rapid tuotteen päälle.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

www.sika.fi



Tuotetietoesite

Casco® HusFix Rapid

Tammikuu 2024, Versio 04.01

021820201000000036

Valitse sopiva työkalu levitykseen korjattavan alueen, liimattavan levyn, rakenteen epätasaisuuden sekä levyn pohjarakenteen mukaisesti.

Kun teet korjauksia ulkona, kostuta imukykyiset pinnat (mattakostuttamalla ne vedellä) ennen Casco® HusFix Rapid käyttämistä. Levitä sekoitettu tuote suoraan mattakosteaan pintaan.

Rakennuslevyjä liimattaessa Casco® HusFix Rapid voidaan levittää levyn kääntöpuolelle, alustalle tai molemmille pinnoille. Aseta levy tiukasti paikoilleen liikuttaen levyä kevyesti varmistaaksesi kauttaaltaan liimauksen ennen avoimen ajan sulkeutumista.

Huomioi jauheen ja veden sekoitussuhde. Älä sekoita enemmän materiaalia kuin voidaan käsitellä 45 minuutissa. Jo sitoutunutta materiaalia ei voi sekoittaa uudelleen lisäämällä vettä tai jauhetta. Casco® HusFix Rapid ei ole hiottava.

Huomioi levyvalmistajan ohjeet työstettävään kohteeseen.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet välittömästi työn jälkeen puhtaalla vedellä.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

CascoHusFixRapid-fi-FICASCO-(01-2024)-4-1.pdf